

Descriere:

- Membrana bituminoasa plastomerică, din bitum distilat modificat cu APP, cu flexibilitate la rece minim -5°C , având minim 3 kg/m^2 , cu strat suport din fibre de poliester stabilizat dimensional, finisată pe fața superioară cu nisip iar pe cea inferioară cu folie din polietilena termofuzibilă.

Domeniu de utilizare:

- strat inferior în sistemele hidroizolante multistrat sau termo-hidroizolante pe terase plane sau cu înclinare de max. 50° ;
- strat inferior în sistemele de hidroizolații de mica/medie anvergură pe structuri portante stabile;
- strat de egalizare în cazuri de rugozități și deformații considerabile ale structurilor portante;
- ecran de vapori în sisteme de termoizolație.

Caracteristici tehnice:

| Criteriu | Caracteristica | Valoare |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Structura straturilor | Finisaj fața superioară | Antiaderent natural |
| | Masa impermeabilizantă | Bitum modificat |
| | Strat suport | Poliester stabilizat |
| | Finisaj fața inferioară | Film HDPE |
| Caracteristici fizico - mecanice | Grosime (mm) $\pm 5\%$ | 2.3 |
| | Flexibilitate la rece ($^{\circ}\text{C}$) | < -5 |
| | Stabilitate la cald ($^{\circ}\text{C}$) | > 100 |
| | Punct de înmuiere ($^{\circ}\text{C}$) | > 140 |
| | Stabilitate dimensională L/T (%) | $\pm 0.1/\pm 0.1$ |
| | Rezistența la tracțiune L/T (N/5 cm) $\pm 20\%$ | 450/350 |
| | Alungire la rupere L/T (%) | 25/25+15 |
| | Rezistența la poansonare statică (kg) | ≤ 5 |
| Forma de prezentare | Impermeabilitate la apă (kPa) | > 60 |
| | Dimensiune rola Lxl (m) | 10x1 |
| | Nr. role / palet | 24 |

Avantaje:

- Produs cu proprietăți apropiate maselor plastice caracterizate prin flexibilitate și elasticitate ridicate la cald și temperaturi scăzute -5°C ;
- Membrană cu elasticitate ridicată solicitărilor de structură și termice conferită de proprietăți mecanice net superioare față de suportul din fibră de sticlă. Foarte bună rezistență la perforații statice și dinamice;
- Permite realizarea detaliilor de montaj cu o mai mare ușurință și siguranță, asigurând totodată o masă impermeabilizantă cantitativ superioară produselor echivalente ale căror suprafețe sunt acoperite cu ardezie;
- Răcirea masticului depus pe membrană. Spre deosebire de metoda răcirii cu trecerea prin tamburi prin această metodă nu se acționează mecanic deci nu se produc microfisuri. Astfel, suportul de armare rămâne corect poziționat în interiorul produsului și nu suferă tensionări;
- Poziționarea suportului de armare se execută la 2/3 distanță din grosimea membranei față de fața inferioară și permite o ancorare optimă a membranei la aplicarea pe suport.

Certificari:

- Produsul este certificat în conformitate cu cerințele sistem IV ale standardului EN13707/2005. Proiectarea, execuția, încercările și verificările produsului se desfășoară în regim de asigurarea calității;
- Sistemul este certificat IQNET serie 4006.

Punerea în opera:

- Se realizează prin termosudare cu arzător cu flacără pe stratul suport amorsat și pe care s-a aplicat în prealabil stratul de difuzie a vaporilor. Foile alăturate se suprapun pe o lățime de 10 cm lateral și 15 cm la capăt. Straturile succesive se vor decala cu 1/2 sau 1/3 din lățimea role;
- Temperatura mediului ambiant trebuie să fie mai mare de $+5^{\circ}\text{C}$;
- La punerea în operă se va ține cont de normativele NP-121-06, GP 114-06 precum și de recomandările producătorului.

Transport si depozitare:

- Rolele se transportă și se depozitează exclusiv în poziție verticală;
- Se va avea grija ca acestea sa nu fie intepate sau sfasiate pe parcursul transportarii si/sau depozitarii;
- Depozitarea se va face în locuri de preferinta închise, ferite de expunerea la soare sau la temperaturi extreme. Intervalul optim pentru temperatura de depozitare este 5-25°C.

Termene de garantie:

- Garanția este de 7 ani de la data fabricației în condițiile respectării recomandărilor privind transportul și depozitarea;
- Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele soluții tehnice greșit alese de executant și/sau beneficiar sau pentru incorecta punere în operă a membranei.

2017 mai

S.C SWISSPOR S.A
Ploiesti, Soseaua de centura Ploiesti Est
Tel: +40 244 523 318, Fax: +40 244 543 421
Mobile: +40 372 708 726
Email : info@swisspor.ro

S.C ISOPOR SRL
Cluj-Napoca, Calea Baciului Nr. 1-3
Tel: +40 264 435 807, Fax: +40 264 436 689
Mobile: +40 742 144 457
Email: office@swisspor.ro

www.swisspor.ro